



COMPOSITI
SHOP

FTT-PRO1

FONDO TURAPORI TRASPARENTE

Prodotto	FTT-PRO01		
Descrizione	Fondo turapori trasparente		
Colore	Trasparente		
Essenza / Sopperto per cui il prodotto è idoneo	Latifoglie scure		
Caratteristiche Chimico-Fisiche	Densità (Kg/l)	1,029	± 0,030
	Densità (lb/US gal)	8,6	± 0,3
	Residuo seccoteorico I° componente (%) (Il residuo secco teorico considera anche la parte volatile reattiva. Il valore reale dipende quindi dalle condizioni applicative ed è determinabile con prove pratico-applicative sull'impianto utilizzato)	90,5	± 2
	Viscosità (coppa Ford 6) sec	47	± 4
MODALITA' DI UTILIZZO DEL PRODOTTO			
COMPONENTI AGGIUNTIVI		Quantità	
Catalizzatore	PRO80	In peso p/p %	2
		In volume v/v %	1,9
	Residuo secco %	95,0	± 2
Accelerante	PRO62	In peso p/p %	2
		In volume v/v %	2,2
	Residuo secco %	13,6	± 2
Diluente	PRO03	In peso p/p %	10
		In volume v/v %	13
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PREPARATO			
	Residuo secco I + II componente (%)	0,0	± 2
	Residuo seccoteorico I° + II° + III° componente (%) (Il residuo secco teorico considera anche la parte volatile reattiva. Il valore reale dipende quindi dalle condizioni d'uso ed è determinabile con prove pratico-applicative sull'impianto utilizzato)	89,1	± 2
	Pot-Life miscela (tempo massimo di applicabilità del prodotto preparato secondo indicazioni di utilizzo)	15-20	min

Compositi shop

Indirizzo: via cadore 6/A San Fior 31020 TV

mail: info@compositishop.com **web:** www.compositishop.com

